



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº QUI/L-228426/3/12

INTERESSADO

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA.

AV DAS INDUSTRIAS, 337 - CENTRO

CEP: 17250-000 - BARIRI - SP

Ref.: (59927)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) Amostra de Material Metálico identificada pelo interessado como: Aço carbono com pintura eletrostática a pó e recebida pelo laboratório em 21/11/2012.

Identificação Interna: L-0084384

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS

PARÂMETROS	UNIDADE	RESULTADOS
Espessura	um	92,86



Foto 1. Amostra encaminhada ao laboratório.

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 21/11/2012 a 28/11/2012.


São Paulo, 29 de novembro de 2012.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



Verificado por: KARINA CRUZ
Supervisora de Laboratório
CRQ nº 04161647

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



Liberado por: José Arnaldo Dibbern Fávero
Coordenador de Unidade
CRQ-IV nº 4231317